

# Sn60 Pb40 No Clean Lehim Teli



X39 flux içeren lehim telleri özellikle temizliksiz dalga ve reflow lehimleme operasyonlarının tamamlayıcısı olarak formüle edilmiştir. Ayrıca temizleme sonrası onarım işlerinde de ek bir temizleme gerektirmeden kullanmaya uygundur.

## Kullanım Alanları

**Hassasiyet gerektiren (işlemci ve entegre bacaklarında) yerlerde, AR-GE çalışmalarında kullanılır.**

### X39 Temizlik Gerektirmeyen Kristal Reçine

Standart: DIN 8511 FSW 32

Asit Değeri: 215 -230 mg KOH/gr

Halide içeriği: Yok

Teldeki flux oranı: 1 % ± 0,2 %

Bakır ayna testi: Geçer

Kromat kağıt testi: Geçer

Korozyon testi: Geçer

### **SIR Yüzey Geçirim Direnç Testi**

Test süresi – saat: 96

Polarizasyon gerilimi: Yok

Yüzey geçirim direnci:  $1,16 \times 10^9$

Fluxsız kontrol:  $5,09 \times 10^9$

<b>Ürün Kodu</b>	<b>Ürün Adı</b>	<b>Çap</b>	<b>Ambalaj</b>
60N075	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,70 mm	500 gr
60N105	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,00 mm	500 gr
60N125	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,20 mm	500 gr
60N165	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,60 mm	500 gr
60N205	Sn60 Pb40 Lehim Teli	2,00 mm	500 gr
60N235	Sn60 Pb40 Lehim Teli	2,30 mm	500 gr
60N052	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,50 mm	200 gr
60N072	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,70 mm	200 gr
60N102	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,00 mm	200 gr
60N122	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,20 mm	200 gr
60N162	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,60 mm	200 gr