Statik Dissipative Lateks Parmaklık



Teknik Özellikler:

Renk: Sarı

Malzeme: Doğal Kauçuk Lateks DRC %60 (Biyolojik olarak parçalanabilir)

Tip: Klorlanmış, Pudrasız

Şekil: Sarılı, Düz, Antistatik

Kullanılan Kimyasallar (Zararsız / Tehlikesiz)

Sulfur → Kükürt

ZnO → Çinko oksit

EZ → Çinko dietil ditiyokarbamat

TT → Tetrametiltiyuram disülfit

V → Tamol

TiO_2 → Titanyum dioksit

WINGSTAY-L → p-kresol ve diklosiklopentadienin bütillenmiş reaktif ürünü

TP → Sodyum dibutil ditiyokarbamat

Organik pigment

Kalite Standardı

D 3772-92: ASTM Kauçuk Parmak Kılıfları için Standart Spesifikasyonu

IEST-RP-CC005.2: Temiz oda ve diğer kontrollü ortamlarda kullanılan eldivenler ve parmak kılıfları

D 573-88 (1984)el: ASTM Kauçuğun hava fırınında bozulması için standart test yöntemi

21 CFR 170

Boyut	S	M	L
Sarılı Tip, Uzunluk (mm)	70 ± 2	70 ± 2	70 ± 2
Kesik Tip, Uzunluk (mm)	60 ± 2	60 ± 2	60 ± 2
Genişlik (mm)	24 ± 2	28 ± 2	30 ± 2
Kalınlık (mm)	0.09 ± 0.03	0.09 ± 0.03	0.09 ± 0.03

Fiziksel Özellik

Çekme Dayanımı (Mpa)> 16

Kopma Uzaması (%)> 500

FTIR & Uçucu Olmayan Madde Test Sonuçları (IEST-RP-CC005.2)

Silikon yağı: Tespit edilmedi

Amid: Tespit edilmedi

DOP: Tespit edilmedi

NVR: ≤ 0,07 mg/cm²

Bakır Korozyon Testi

Görünür renk değişimi yok. (40°C, 4 saat)

İyon Kromatografisi Sonucu (µg/cm³)

[F+Cl+Br] < 3.10

[NO_3] < 0.14

[SO_4] < 0.30

[PO_4] < 0.03

[Na] < 0.85

Bakteriyolojik İnceleme Sonucu

Standart plaka sayımı @37°C, 48 saat (gram başına): <10

Maya (gram başına): <10

Küf (gram başına): <10

ESD Testi

Statik yük: <50v

Tribo-elektrik yük: 150v

Yüzey direnci: 10^8 ~ 10^{11} ohm/cm²

Deşarj süresi: <3.0 sn (1000v'den 100v'ye, %60 ± 5 bağıl nem)

Sağlık ve Güvenlik Verileri

Biyo-uyumluluk: Uygun

Depolama Talimatı

Serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Raf ömrünü uzatmak için doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır.

Bakır malzemelerle temas ettiğinde kolayca kirlenir.

Menşei: Vietnam

Uyarılar:

Doğal Kauçuk Lateksten üretilmiştir, insan cildinde alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ciltte tahriş oluşursa kullanmaya devam etmeyiniz.

Latekse duyarlı kişiler nitril parmak kılıfı veya eldiven gibi alternatif koruyucular kullanmalıdır.

Parmak kılıfı formülasyonunda ve yüzey kaydırıcı maddelerde kullanıcıya veya temas edilen kişilere zarar verecek maddeler bulunmamaktadır.

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur